



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

BUKO NV
Engelse Wandeling 5
8500 Kortrijk
Belgium

T: + 32 56 22 05 49
E: info@buko.be

F: +32 56 22 90 21
W: www.buko.be

BTW - TVA - VAT : BE 0405 319 448

ANTITARNISH-A-100

Antitarnish A -100 wordt gebruikt voor het aanbrengen van een beschermlaag op van zilver, koper mes-sing....Deze beschermlaag zorgt ervoor dat uw juwelen minder snel gaan oxyderen.

Uitrusting :

- Beker uit polypropylene of glas
- Verwarming : quartz element + temperatuur regelaar
- Beweging : het stuk moet voldoende bewogen worden tijdens het proces
- Afzuiging is niet noodzakelijk maar wenselijk

Toepassing :

Stap 1 : Dompel uw voorwerp in een 50°C warm Antitarnish-A-100 bad

Stap 2 : Beweeg het voorwerp regelmatig tijdens het proces

Stap 3 : Haal het voorwerp uit het bad na 5 tot 8 minuten

Stap 4 : Spoel het stuk gedurende 1 minuut in een 50°C warm gedemineraliseerd waterbad

Stap 5 : Droog het stuk door middel van warme lucht op +/- 60°C

Zorg voor een adequate verwarming : de opgegeven temperatuur moet strikt gevolgd worden.

Als je het product te warm laat worden (boven de 55°C) dan wordt het troebel en is het niet meer bruikbaar.

Antitarnish-A-100 bevat geen gevaarlijke of schadelijke stoffen.

Het product is minimum 24 maanden houdbaar in gesloten verpakking.

Koel en vorstvrij bewaren.

